

PLACAS DE ESPUMA FENÓLICA

{mooblock=- **Que importância tem a escolha da dimensão da placa?**}

- A escolha da dimensão da placa a ser utilizada, está relacionada com a cultura a produzir. {/mooblock}

{mooblock=- **A placa de espuma fenólica deve ser lavada antes da sua utilização?**}

- Existem diferentes tipos de placas de espuma fenólica, com diferentes pH's. Antes da utilização da placa de espuma fenólica, deverá medir o pH da água utilizada, mergulhar a espuma fenólica nessa água e voltar a medir o pH. Caso este não esteja nos níveis pretendidos deve ser realizada uma correção do pH devido aos materiais acidificantes que entram no seu fabrico, o que na maioria das culturas poderá ser altamente nocivo. {/mooblock }

{mooblock=- **Quais os passos para a lavagem das placas de espuma fenólica?**}

- Para placas de espessura mais fina como as comercializadas pela LOL (2,0cm), pode fazer-se a correção do pH com uma simples lavagem. As placas devem colocar-se em posição horizontal, apoiadas em superfície furada (rede) e enxaguar abundantemente, permitindo que a água atravessasse a espuma e escoasse livremente.

